



GUARDQUIM SPORT EMULSIÓN AGLUTINANTE

EMULSION ASFÁLTICA AGLUTINANTE PARA LA FABRICACIÓN DE CARPETAS ASFÁLTICAS PARA ÁREAS DEPORTIVAS, CANCHAS DE TENIS, PASILLOS Y ESTACIONAMIENTOS.

DESCRIPCIÓN

GUARDQUIM SPORT EMULSIÓN AGLUTINANTE es una emulsión asfáltica aglutinante, formulado a base de bitúmenes refinados dispersos en agua, con un alto contenido de sólidos, especialmente diseñada para la construcción de pavimentos asfálticos de aplicación en frío (carpeta **GUARDQUIM SPORT**), que debido a sus propiedades son óptimas en la construcción de canchas de tenis.

USOS

- **GUARDQUIM SPORT EMULSIÓN AGLUTINANTE** esta especialmente diseñado para la elaboración de carpeta para usos deportivos **GUARDQUIM SPORT**.
- Para la elaboración de carpetas asfálticas aún con agregados pétreos húmedos, ya sea con mezcla previa en planta o mezclas en el lugar.

VENTAJAS

- Se pueden usar agregados secos o húmedos.
- Los cubriendos del material pétreo con el asfalto son inmejorables.
- La adherencia entre los materiales y el asfalto queda garantizada en todos los casos.
- Se logran mezclas más manejables y homogéneas.
- Se obtienen carpetas o recubrimientos mejor cementados, con mayor resistencia a la desintegración y al intemperismo.
- Aumenta la vida útil de las carpetas, teniendo un buen "bote" de pelota.
- Empleo de triturados locales con resultados satisfactorios.
- Adhiere perfectamente con los acabados finales Nivela - Pisos (**GUARDQUIM SPORT TOPCOAT**) y un acabado decorativo (**GUARDQUIM SPORT COLOR**).
- El **GUARDQUIM SPORT EMULSIÓN AGLUTINANTE** es un producto ecológico, ya que no contiene solventes tóxicos ni inflamables.

FORMA DE EMPLEO

Nivele y compacte la base a 95% "proctor".

Mezcle a palo o en una revolvedora de concreto la siguiente relación:

· 3 partes de grava triturada (De 1/4" a finos).

· 1 parte de arena despolvada.

· 1/2 parte de agua (si los agregados están secos).

A continuación agregar el **GUARDQUIM SPORT EMULSIÓN AGLUTINANTE** con una dosificación del 10 al 12% en volumen total de la mezcla, esto es: para 1 m³ de mezcla de agregados se ocupan 100 a 120 lts. de **GUARDQUIM SPORT EMULSIÓN AGLUTINANTE**.

Es muy importante medir cuidadosamente los componentes.

La mezcla preparada homogénea, se vacía en el cajón cimbrado donde se construye la cancha, colándola en cuadros alternados en forma de tablero de ajedrez, esta mezcla es compactada "reglándola" y dando pendientes máximas del 1%.

Se plancha con rodillo sin vibrador hasta obtener una superficie compactada y sólida

Deje secar 72 hrs. mínimo antes de aplicar la capa de nivela-pisos (**GUARDQUIM SPORT TOPCOAT**). El tiempo de secado puede ser mayor dependiendo de las condiciones ambientales.

RECOMENDACIONES

- El **GUARDQUIM SPORT EMULSIÓN AGLUTINANTE** es soluble al agua antes de su secado total.
- Evite que la carpeta aplicada entre en contacto con el agua, antes de su completo secado, el cual se logra en un lapso de 2 a 5 hrs. (dependiendo de las condiciones climatológicas).
- Para lograr tiempos de secado más cortos agregue a la mezcla 2% de cemento portland por una parte de **GUARDQUIM SPORT EMULSIÓN AGLUTINANTE**.

RENDIMIENTOS

Un litro de **GUARDQUIM SPORT EMULSIÓN AGLUTINANTE** rinde en pavimento asfáltico suficiente para cubrir 0.5 m² con una capa de 2 cm. de espesor. (2 lts. de emulsión /m² de pavimento).

PRESENTACIÓN

El **GUARDQUIM SPORT EMULSIÓN AGLUTINANTE** se surte en:

- Cubeta de 19 lts.
- Tambor de 200 lts.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
APARIENCIA	-----	LÍQUIDO
COLOR	-----	CAFE OSCURO
% MATERIAL NO VOLÁIL	ASTM D - 2369	59 - 61 %
DENSIDAD	ASTM D - 1475	1.00 - 1.03 g/cc.
VISCOSIDAD (Copa Ford No. 4)	ASTM D - 1200	9 - 11 seg.
DETERMINACION DE PH	ASTM E-70	8.5-10

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En su envase cerrado en lugares fresco, el **GUARDQUIM SPORT EMULSIÓN AGLUTINANTE** conserva sus propiedades durante 6 meses. En tiempos de almacenaje más prolongados, agítese periódicamente.

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.